

### RYWALIT® FS Smalle voeg

Cementaire voegmortel, die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden, voor keramische tegels. Rywalit® FS smalle voeg is ademend en waterafstotend.

Geschikt voor voegbreedtes van 2 – 10 mm.

Getest volgens DIN EN 13888 CG 1.



### Toepassingsgebieden

Rywalit® FS Smalle voeg is een hydraulisch afbindende voegmortel die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden.

Door gebruik te maken van hoogwaardige grondstoffen volgens de DIN-normen en de homogene samenstelling van de Smalle voeg wordt een constante kwaliteit en een gelijkmatige kleurtint gegarandeerd.

Rywalit® FS Smalle voeg is water-, weer- en vorstbestendig, waterafstotend en ademend. De voegmorel droogt scheurvrij en is voordelig in gebruik.

De Rywalit® FS Smalle voeg wordt gekenmerkt door zeer goede verwerkingseigenschappen en is geschikt voor het voegen van alle keramische tegels, beton, (verkleuringsongevoelige) natuursteen en getrokken grés die geplaatst zijn met smalle voegen (2-10mm).

Bij het opvoegen van niet zuigende keramische tegels op verwarmde dekvloeren adviseren wij onze Rywalit® FF X Plus Flexvoeg of de Rywalit® FS Smalle voeg verrijkt met kunsthars Rywalit® Fugenflex. Mengverhouding: 0,2 liter Fugenflex op 1,0 liter water voor 5 kg Rywalit® FS Smalle voeg, of 1,0 liter Fugenflex op 5 liter water voor 25 kg Rywalit® FS Smalle voeg.

Om zuigende keramische tegels te voegen raden we de Rywalit® PF Parelvoeg aan. In chemisch belaste ruimtes (zuivelfabrieken, brouwerijen, enz.) adviseren we onze Rywapox epoxyharsmortel.

- ▶ Voegbreedtes 2 tot 10 mm
- ▶ Biedt weerstand tegen veroudering
- ▶ Kan traditioneel met de trekker aangebracht worden
- ▶ Speciaal voor zwak zuigende en niet zuigende keramiek tegels
- ▶ Geschikt voor vloerverwarming
- ▶ Vloer en wand, binnen en buiten
- ▶ In vochtige en natte ruimtes

### Vorbereiding

- ▶ Vóór het voegen moet de tegellijm volledig uitgehard zijn (raadpleeg de technische fiche van de gebruikte tegellijm).
- ▶ Overtollige tegellijm moet vóór het voegen uit de voegen verwijderd worden. De volledige diepte van de voeg moet vrij zijn. De tegels moeten zuiver zijn.

## Verwerkingsrichtlijnen

- ▶ Giet 5,5 à 6,0 liter water per 25 kg voegmortel in een zuivere emmer of kuip.
- ▶ Meng de Rywalit<sup>®</sup> FS Smalle voeg krachtig met een geschikte menger tot een smeüig, klontervrij, dik, pasteus mengsel.
- ▶ Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten nogmaals krachtig roeren.
- ▶ Breng de voegmortel met behulp van de gebruikelijke techniek strak en diep in de voegen aan.
- ▶ Was overtollige Rywalit<sup>®</sup> FS Smalle voeg na een voldoende lange wachttijd met zuiver water en een spons of sponshandvat van het tegeloppervlak. Hierbij wordt het voegoppervlak verdicht en gladgestreken. Was altijd met de spons diagonaal ten opzichte van de voegen. Er moet op worden gelet dat de voegen niet te diep worden uitgewassen.
- ▶ Om een optimale uitharding van de voegmortel te bekomen is het aan te raden de vloerbedekking vervolgens nog eens te bevochtigen.
- ▶ Reeds "aangetrokken" voegmortel mag niet worden gemengd met water of verse voegmortel.

## Aandacht

- ▶ Kleurafwijkingen in vergelijking met het referentiestaal kunnen steeds voorkomen. Door de veelheid aan mogelijke negatieve invloeden tijdens het uitharden en verwerken van de voegmortel kunnen kleurafwijkingen optreden tussen het originele kleurmonster en de verwerkte en uitgeharde voegmortel.
- ▶ Bij gepolijste keramische tegels kunnen kleurpigmenten zich in eventuele microporiën van het tegeloppervlak van de tegel afzetten. Daarom worden sterke kleurcontrasten tussen de voeg en de tegel afgeraden. In geval van twijfel, de vloerbedekking "voorbevochtigen" en een test uitvoeren.
- ▶ Afhankelijk van hun concentratie kunnen zure vloeistoffen cementgebonden voegmortels aantasten en zelfs vernietigen. Daarom moeten de instructies van de fabrikant bij het gebruik van zure reinigingsmiddelen strikt worden opgevolgd. Voor het gebruik van zure reinigingsmiddelen moet het te reinigen oppervlak worden "voorbevochtigd". Onmiddellijk na de reiniging moet het oppervlak met voldoende water worden afgespoeld.
- ▶ Houd de mengverhouding steeds constant, anders zijn kleurverschillen mogelijk. Gebruik voegspecie van dezelfde badge voor aansluitende tegeloppervlakken. Ongelijkmatig gemengde voegspecie, restvocht in de ondergrond of anders absorberende ondergronden en tegelranden kunnen kleurveranderingen veroorzaken. Bij het voegen van gemengde bekledingen met verschillend absorberende tegels (bv. volkeramische tegels en steengoed) kan het verschillende absorptiegedrag van de tegels leiden tot kleurschakeringen in de voeg.
- ▶ Bij het afwassen/afwerken van de voeg moet ervoor worden gezorgd dat er met zo min mogelijk afwaswater wordt gewerkt. Vervang het afwaswater regelmatig door zuiver water.
- ▶ Bij sterk zuigende natuursteen met de neiging tot verkleuring moet in geval van twijfel altijd een testvoeg worden aangebracht (eventueel vooraf impregneren van de natuursteen).
- ▶ In het geval van ruwe natuursteentegels met open poriën of ruwe keramiek kunnen kleurpigmenten in het oppervlak van de tegels vast komen te zitten. Het is daarom af te raden om een te sterk kleurcontrast te creëren tussen de voeg en de tegels. Ook hier is het raadzaam om in geval van twijfel een testvoeg uit te voeren.
- ▶ Sterk gepigmenteerde voegmortels worden afgeraden voor buitentoepassingen.
- ▶ In geval van hoge temperaturen, tocht of dergelijke moet de verse voegmortel worden beschermd tegen te snelle uitdroging.

## Technische eigenschappen

Mengverhouding	5,5 – 6,0 liter water/25 kg poeder
Beschikbare kleuren	manhattan, grijs, basaltgrijs, donkergrijs, antraciet
CE-conformiteit: CG 1 volgens DIN EN 13008	<ul style="list-style-type: none"> <li>· bijzonder hoge slijtvastheid: <math>\leq 2000 \text{ mm}^3</math></li> <li>· buigsterkte in droge omstandigheden: <math>\geq 2,5 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>· druksterkte in droge omstandigheden: <math>\geq 15 \text{ N/mm}^2</math></li> <li>· krimp: <math>\leq 3 \text{ mm/m}</math></li> <li>· beperkte waterabsorptie na 30 minuten: <math>(= W) \leq 5 \text{ g}</math></li> </ul>
Verwerkingstijd*	ca. 1,5-2,0 u.
Voldoet aan emissieklasse EMICODE 1 Plus (R)	
Begaanbaar*	na ca. 12 u.
Belastbaar*	na ca. 14 dagen
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C (lucht en ondergrond temperatuur)
Vloerverwarming	geschikt
Verbruik (voegbreedte/-diepte: 5mm/10mm)	tegelformaat bv.: <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30 x 30 cm: ca. 0,60 kg/m<sup>2</sup></li> <li>· 15 x 15 cm: ca. 1,20 kg/m<sup>2</sup></li> <li>· 10 x 10 cm: ca. 1,85 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
Laagchromaat overeenkomstig verordening (EG)	nr. 1907/2006, bijlage XVII
* Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze overeenkomstige waarden.	

## Verpakkingswijze

25 kg zak.

## Veiligheidsrichtlijn

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Opslag en houdbaarheid

Droog bewaren. In gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.

**BENELUX** | Technicel bv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com  
**D** | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.